

SYSTEMÜBERSICHT ARDEX SILICON-DICHTSTOFFE

ARDEX SE Sanitär-Silicon	ARDEX ST Naturstein-Silicon
Einsatzbereich <ul style="list-style-type: none"> • Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (essigsäurevernetzend) • elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich • beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel • Nicht für elastische Bodenbeläge bzw. Parkettböden einsetzbar • Nicht für feuerverzinkte Drainroste einsetzbar 	Einsatzbereich <ul style="list-style-type: none"> • Silicondichtstoff mit fungizider Ausrüstung (neutralvernetzend) • elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich • Verfugung von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw. • beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlen sowie handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel • Verfugung von Natursteinen und Fliesen in Schwimmbecken. • Nicht für elastische Bodenbeläge bzw. Parkettböden einsetzbar • Für feuerverzinkte Drainroste geeignet
Inhalt: 310 ml/Kartusche	Inhalt: 310 ml/Kartusche
Fugenbreite: bis 30 mm	Fugenbreiten: bis 30 mm Wand/bis 15 mm Boden
Hautbildezeit: ca. 10–12 Min.	Hautbildezeit: ca. 5 Min.
Dehnfähigkeit: ca. 25% der Fugenbreite	Dehnfähigkeit: ca. 20% der Fugenbreite
Shore-A-Härte: ca. 25	Shore-A-Härte: ca. 30
Verbrauch: bei Fugen 5 x 5 mm: ca. 12 m/Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm: ca. 3 m/Kartusche	Verbrauch: bei Fugen 5 x 5 mm: ca. 12 m/Kartusche bei Fugen 10 x 10 mm: ca. 3 m/Kartusche
Lagerung: ca. 24 Monate	Lagerung: ca. 12 Monate
Farben: grau, transparent, silbergrau, hellgrau, anthrazit, jasmin, weiß, zementgrau, pergamon, basalt, bahamabeige, sandbeige, jurabeige, balibraun, dunkelbraun, brillantweiß	Farben: silbergrau, jurabeige, weiß, steingrau, anthrazit, sandbeige

Bitte Prospektaussagen beachten.

ARDEX SP1 Primer für saugende Untergründe	ARDEX SP2 Primer für nicht saugende Untergründe	ARDEX SG Glättmittel für Silicon
z. B. Beton, Putz, Naturstein	z. B. Metalle, Kunststoffe	Glättmittel zur Benetzung der Oberflächen von ARDEX-Silicondichtstoffen
Ablüfzeit: ca. 60 Min.	Ablüfzeit: ca. 15–90 Min.	gebrauchsfertig
Lagerung: ca. 12 Monate	Lagerung: ca. 18 Monate	Lagerung: ca. 12 Monate
Inhalt: 200 ml	Inhalt: 200 ml	Inhalt: 1.000 ml

Bitte Prospektaussagen beachten.