



## ISOVER AquaDefense UKD

- Euroklasse E (normalentflammbar)
- für den wirtschaftlichen UK-Dach-Aufbau (Entfall U-Wert Aufschlag nach DIN 4108-2)
- 6 Monate frei bewitterbar
- Ausführungsdetails sie Z-23.4-222





## Material

Integra AS Black / ZUB: 100% Polyolefin

## Verarbeitungshinweise

Die ISOVER AquaDefense UKD wird oberhalb der Styrodur® Wärmedämmschicht verlegt. Die Verlegung beginnt am Tiefpunkt bzw. Dacheinlauf des Daches und wird in Richtung Dacheinläufe 15 cm überlappend verlegt. Das Abfließen des Niederschlagwassers muss ungestört oberhalb der Styrodur® Dämmschicht gewährleistet sein. Am Dachrand und an anderen Dachaufbauten ist die Trennlage bis zur Oberkante des Dachaufbaus hochzuführen.

### Technische Eigenschaften

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngrößen und Messwerte	Normen
<b>Euroklasse</b>	-	-	E (normalentflammbar)	DIN EN 13501
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-	°C	- 40 bis 100	-
<b>UV-Beständigkeit</b>	-	-	mind. 6 Monate Freibewitterung	DIN EN 13859
<b>Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke</b>	sd	m	0,03	DIN EN 12086
<b>Wasserdampf-Durchlässigkeit</b>	-	g/(m <sup>2</sup> ·d)	ca. 1100	DIN EN ISO 12572

### Lieferformen

Bestell-Nr.	m <sup>2</sup> /Paket	m <sup>2</sup> /Rolle	Pakete/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	lfdm/Rolle	Rollen/Paket	Abmessung mm
560096 <sup>1</sup>	150,000	150	24	3600,000	150	1	50000 × 3000

Mindestbestellmenge: 3 Rollen

<sup>1</sup>Mindestbestellmenge: 3 Rollen

*Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.*

SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1, 67059 Ludwigshafen  
[www.isover.de](http://www.isover.de)