meister

PRODUKTANWENDUNGEN ÜBERSICHT

KLEBEN	Meister Bau- und Fliesenkleber	Meister Flexkleber	Meister Flexmax S1	Meister Cera Top S2	Meister XL-Speed Klebemörtel	Meister Mittelbett Flexkleber mit Trass	Meister Marmor-, Granit-Natur-steinkleber
Allgemeines							
Bindemittel	Zement	Zement	Zement	Zement	Zement	Zement	Zement
EN 12 004	C1 T	C2 TE	C2 TE S1	C2 E S2	C2 FT S1	C2 TE	C2 FT
EMICODE		EC1 PLUS	EC1 PLUS			EC1 PLUS	
Anwendungsgebiet							
Wand und Boden	■	■	■	nur Boden	■	■	■
Innen und Außen	□	□	■	■	■	□	■
Feucht- und Nassräume	■	■	■	■	■	■	■
Fußbodenheizung	□	□	■	■	■	■	■
Belagsmaterial							
Format bis 1 m² (Innenbereich)	□ Steingut und Steinzeug bis Format 30 x 30 cm, kein Feinsteinzeug	□ Kantenlänge max. 60 cm und Fläche ≤ 0,2 m²	□	■	■	■	□
Format über 1 m² (Innenbereich)				■	■		
Feinsteinzeug		□ Außenbereich: Format bis 30 x 30 cm	■ Außenbereich: Format bis 30 x 30 cm	■ Außenbereich: Format bis 60 x 60 cm	■ Außenbereich: Format bis 30 x 30 cm	■ Außenbereich: Format bis 30 x 30 cm	□ Außenbereich: Format bis 30 x 30 cm
Kunstharzgebundene Platten					■		□
Natursteinsystem 1 (dunkler Naturwerkstein, verformungsstabil)				□	■	□	■
Natursteinsystem 2 (heller Naturwerkstein, verformungsstabil)					■		■
Natursteinsystem 3 (dunkler Naturwerkstein, verformungsempfindlich)					■		□
Natursteinsystem 4 (heller Naturwerkstein, verformungsempfindlich)					□		□
Untergründe							
Zementestrich	■	■	■	■ **	■	■	■
Calciumsulfat(fließ-)estrich (Anhydretestrich)	□	□	□	■	■	□	□
Trockenestrich aus Gips-kartonplatten/Gipsfaserplatten			□	■	■	□	■
Magnesiaestrich			□	■	■		■
Steinholzfußboden/-estrich			□	■	■		■
Gussasphalt (unbeheizt, innen) GE 10, GE 15			□	■	■	□	■
Beton (Normalbeton)	□ mind. 6 Monate alt	□ mind. 6 Monate alt	■ mind. 3 Monate alt	■ mind. 28 Tage alt	■ mind. 3 Monate alt	■ mind. 3 Monate alt	■ mind. 3 Monate alt
Porenbeton (innen)	□	■	■		■	■	■
Mauerwerk (ebenflächig, kein Mischmauerwerk)	□	■	■		■	■	■
Putz (Zementputz/Kalkzementputz)	■	■	■		■	■	■
Gipsputz (Kalk-Gipsputz)	□	□	■		■	□	□
Alter Fliesenbelag			■	■	■	■	■
Alte Kleberreste von Teppich/PVC			□	■	■		■
Alte Lackanstriche (festsitzend)			□	■	■		■
Alte Ölfarbe (festsitzend)			□		■		■
Holzdielen			□	■	■		□
Spanplatten			□	■	■		□
Faser-Zementplatten (innen)			□		■	□	■
Gipskartonplatten/Gipsfaserplatten		□	■		■	□	■
Metall				□			

■ besonders empfehlungswert □ geeignet ** Junger, unbeheizter Zementestrich: bis maximal 5 Tage alt, danach erst wieder nach 28 Tagen.